

## TECHNISCHE DOKUMENTATION smarttin® Qualitätssicherung

Zertifizierung nach DIN ISO 9001-2008 und DIN ISO 14001-2004, Registrier-Nr. DEKRA: 50706621/1 und 17076127/1

- Ziel:
- 3-fach Reflow, sowie anschließendem Schwall-/Selektivlöten (bleifrei) bei Schichtstärken von  $> 1,0\mu\text{m}$  ( $cp_k \geq 1,333$ ) nach IPC J.-STD-003B Klasse 3.
  - Lagerfähigkeit von  $\leq 6$  Monaten bei  $\geq 0,8\ \mu\text{m}$  ( $cp_k \geq 1,333$ ) und  $\leq 12$  Monaten bei  $\geq 1,0\mu\text{m}$  ( $cp_k \geq 1,333$ ) Lagerung bei  $15\text{-}30^\circ\text{C}$  und  $\leq 75\%$  rel. Luftfeuchte, in Schrumpffolie verpackt.

